



## **Ржавчина RUSTY МЕТОПЛАХ 1К (Эффект ржавчины, Чугуны)**

**металлическое композитное покрытие для декоративно-защитных целей**

(ТУ 2243-001-47969501-2014) Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРИМЕНЕНИЕ**

Ржавчина МЕТОПЛАХ 1К – композитное покрытие, состоящее из основы и металлической составляющей. Композитное покрытие производится для декоративного и защитного назначения.

Ржавчина МЕТОПЛАХ 1К - металлизированное покрытие, цвета соответствующего естественному цвету окисленного (ржавого) железа. Водонепроницаемое покрытие, создающее декоративные и защитные свойства металла на поверхности стен, мебели, древесины, пластмассы, МДФ, металла, акрилового камня, гипсе, штукатурке и других материалах.

Предназначено для декорирования внутренних отделок и других предметов интерьера.

### **ПОДГОТОВКА**

**Поверхность необходимо загрунтовать, высушить, отшлифовать и обеспылить.**

Перед использованием декоративное композитное покрытие тщательно перемешать в заводской таре до однородного состояния. При необходимости разбавить до рабочей вязкости, рекомендуемый разбавитель: вода, акриловый грунт. Повторно перемешать. Количество разбавителя не более 5 % по массе.

Для экономии рабочего состава рекомендовано заколеровать покрываемую поверхность в темный цвет (черный, серый, коричневый).

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПОКРЫТИЕМ**

Композитное покрытие рекомендуется наносить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 75 %.

Расход: около 200 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения и толщины покрытия.

Очистка оборудования: вода, мыльные и щелочные растворы.

### **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

- Воздушное распыление (краскопульт). Давление 0,2 - 0,4 МПа (2 - 4 бар). Диаметр сопла 1,5 - 2,5 мм.
- Кисть, валик, ракель, шпатель, кельма.

### **МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

Этап I: Нанести композитное покрытие Ржавчина Rusty МЕТОПЛАХ 1К на подготовленную, загрунтованную и обеспыленную поверхность в 1-2 слоя. Дать просохнуть 40-60 минут.

Этап II: Спустя 40-60 минут предварительной сушки нанести на поверхность активатор (Окислитель «Натуральная патина» тм Метоплакс) путем тампонажа, кисти или распылителя (пульверизатора) локально-выборочно или на всю поверхность. Раствор Окислитель «Натуральная патина» активирует появление ржавчины на покрытии. Для достижения большего эффекта оставить на промежуточную сушку между слоями при температуре плюс 20°C не менее 4 часов, далее повторить этап II. Время полного отверждения покрытия при температуре плюс 20 °C составляет 24 часа.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗМОЖНОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ**

После полного высыхания, композитное покрытие при необходимости достижения определенных эффектов можно отшлифовать. Снятие верхнего слоя покрытия путем шлифования приведет к проявлению легкого натурального металлического блеска (самого металлического покрытия). Допустимые абразивные материалы применяемые для обработки покрытия (шлифовальные сетки, щетки, блоки, пленки и бумага с абразивом) с зерном 360-6000, нетканые шлифовальные материалы с зерном 360-6000. После шлифовки можно повторить этап II для достижения окисления поверхности.

*При необходимости результат можно закрепить прозрачным однокомпонентным акриловым грунтом или лаком.*

#### **СОСТАВ**

Акрилово-виниловые смолы, функциональные добавки, высокодисперсная металлическая пудра.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в специализированных сухих, крытых, отапливаемых складских помещениях при температуре среды от плюс 5°C до плюс 30°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Хранить отдельно от других химикатов! Избегать действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и скапливания других природных конденсатов!

#### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Работы необходимо производить с соблюдением соответствующих отраслевых норм и требований, а также мер предосторожности, указанных на этикетке тары, ТБ и ОТ. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы, резиновые перчатки).

Следует избегать попадания состава на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь организма! Беречь от детей! При проведении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию.

#### **ВНИМАНИЕ:**

ООО «СОЛИД» является единственным производителем продукции под маркой METOPLAX.

Выбирайте проверенного производителя. Остерегайтесь подделок!

Подробная информация на сайте: [www.metoplax.ru](http://www.metoplax.ru)